



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Документ № : WA-50 LV
Номер ревизии : 04
Дата ревизии : 16/06/25
Страница № : 1/1

AQUASIVE WA 50 LV

ТИП КЛЕЯ

Индустриальный клей на основе ПВА-дисперсии,
качество склеивания D3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Этот клей может успешно использоваться в процессе склеивания в мебельной промышленности всех видов древесных материалов (склеивание окон и дверей, склеивание по пласти HPL-плит, склеивание по пласти разделительных стенок и изготовление элементов, склеивание твердых и экзотических пород древесины, пригоден для склеивания шпона). Пригоден для высокочастотного склеивания. Особенно хорошо он работает для холодного прессования деревянных поверхностей и склеивании каркасов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид : Вязкая жидкость
Вязкость : 10,000 – 18,000 mPas
Brookfield DV2 T Spn.(5/20)
pH : 6-8
Активное вещество : 48-50%
Плотность : 1.05 g/cm³
Свободный мономер: : 0.3% max
Открытое время : 6-8 минут
(150g/m²)
MFFT : 8°C
Структура: : Прозрачный – Жесткий
Температура прессованная : 60-90 C°
*Время прессования зависит от температуры и влажности окружающей среды.

УПАКОВКА

30, 60 и 1100 (IBC) кг в оригинальной упаковке

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Максимальный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев при температуре +5°C - + 35°C

Для получения дополнительной информации

Пожалуйста, ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте технических данных, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на результатах очень тщательных лабораторных оценок обученным и квалифицированным персоналом и опыте использования продукта.. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных рабочих условиях и при не зависящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания BES Kimya Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за косвенный или случайный ущерб любого рода. Мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей.

B.E.S. Kimya Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.
Yassiören Mahallesi Akpınar Sanayi Sitesi Mediha Sokak No:14
Hadımköy - Arnavutköy / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel:+ 90 212 771 12 71 * Fax:+90 212 771 12 76
www.beskaucuk.com.tr * info@beskaucuk.com.tr
Yenikapı Kurumlar V.D.:1270390374
Ticaret Sicil No:321615 * Mersis No:127039037400017

