

Описание:

Полиуретановый клей расплав для кромки. Подходит для материалов из ДСП, МДФ, ПВХ, CPL, шпона.

Преимущества:

- ✓ Сильное первичное схватывания
- ✓ Отличная адгезия к ПВХ, АБС пластику, дереву, бумаге
- ✓ Образует водонепроницаемый шов (D4)
- ✓ Можно оставлять в плавильнике от 24 до 48 часов без консервации (в зависимости от температуры в помещении и влажности)

Технические характеристики:

Цвет	Натуральный
Плотность	1.25 г/см³
Рабочая температура	130-160 °C
Рабочая скорость линии	От 5 м/мин
Расход клея	50-100 г/м²
Время открытой выдержки	40±5 сек при 40°C

Вязкость (мПа*с) :

130°C	140°C	150°C	160°C
107 000	83 000	60 000	42 000

Рекомендации по переработке:

- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Металлические материалы должны быть предварительно обработаны подходящим чистящим средством или грунтовкой
- Всегда проверяйте и корректируйте показания прибора для измерения температуры, установленного на вашем оборудовании (например применяя пирометр)
- Температура в помещении должна быть больше +15°C
- При плавлении выделяется изоцианат, должны быть приняты соответствующие меры защиты и вентиляции.
- Рекомендуемое время отверждения после склеивания составляет 3-7 дней при комнатной температуре 15 – 20 °C и относительной влажности> 40% и 1-3 дня при комнатной температуре> 20°C и относительной влажности> 40%

Упаковка и хранение:

Артикул: JIW0003	ПУР-расплав для кромки 803.70w	Брикет 400 г Срок хранения: 12 месяцев
Артикул: JIW0003/2	ПУР-расплав для кромки 803.70w	Гильза 2 кг Срок хранения: 12 месяцев
Артикул: JIW0003/20	ПУР-расплав для кромки 803.70w	Гильза 20 кг Срок хранения: 12 месяцев

- Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +10°C до +50°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

Соблюдайте меры предосторожности в работе с данным продуктом!

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.