

КЛЕЙБЕРИТ 555.6

Однокомпонентный клеевой материал на полиуретановой основе с уплотнительными свойствами

Область применения

- Укрепление фрезерованной части кромки в мебельной промышленности
- Укрепление высверленных отверстий под шурупы
- Повышение водо- и влагостойкости древесных материалов
- Повышение огнестойкости древесных материалов

Преимущества

- Для вырывания шурупа необходимо приложить в три раза больше усилий
- Повышает влагостойкость
- После реагирования обеспечивает хорошее схватывание с дисперсионными клеями
- Низкая вязкость, вследствие чего достигается хорошее проникновение внутрь, оптимальная капиллярная характеристика
- Высокая стабильность при соблюдении условий хранения

Свойства клея

Основа: однокомпонентный преполимер на основе полиуретана, отверждающийся под воздействием влажности

Плотность: ок. 1,18 г/см³

Цвет: слегка желтоватый, прозрачный

Вязкость (при 20° C):

- **Брукфильд:** ок. 12 мПа·с

- **Время вытекания по DIN-кружке, 2 мм:** ок. 75 сек.

Консистенция: низковязкая

Запах: своеобразный, приятный

Сухой остаток: 100%

Маркировка: см. наш паспорт безопасности

Примечание: только для промышленного применения

Важное указание

Извлеченный для использования КЛЕЙБЕРИТ ПУР 555.6 не следует помещать обратно в емкость, так как вследствие контакта с влажностью воздуха произошло химическое реагирование.

Опасность раскалывания!

Каждый раз следует извлекать минимальное количество материала, необходимое для предстоящего использования

Методы нанесения

- Порционная упаковка для единоразового применения
- С помощью ручного насоса для небольших серий
- Автоматическое применение в промышленности с использованием сверильных автоматов

Очистка

Инструменты для нанесения и детали оборудования при загрязнении необходимо сразу после применения очистить с помощью КЛЕЙБЕРИТ 820.0.

Рабочие емкости или вскрытые упаковки хранить плотно закрытыми, предотвратив доступ воздуха; можно обработать азотом. Прореагировавший материал может быть удален с помощью очистителя КЛЕЙБЕРИТ 826.0 посредством кипячения (2 часа при температуре 180 °C) (только детали оборудования, удалить уплотнители!).

При длительных перерывах в работе оборудования (выходные, каникулы на предприятии) клеенаносящие сопла должны быть заполнены блокирующей жидкостью КЛЕЙБЕРИТ 825.0.

КЛЕЙБЕРИТ 555.6

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ 555.6:

Коробка с 20 бутылочками	по 60 г нетто
Коробка с 12 бутылочками	по 0,95 г нетто
Пластмассовая канистра	5 кг нетто
Жестяная бочка	200 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ 820.0:

Жестяная банка	22 кг нетто
----------------	-------------

КЛЕЙБЕРИТ 825.0:

Жестяная канистра	5 кг нетто
Жестяная банка	30 кг нетто
Бочка	200 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ 826.0

Жестяная канистра	4,5 кг нетто
Жестяная канистра	32 кг нетто
Бочка	215 кг нетто

Упаковка прочих размеров по запросу.

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ 555.6 в герметичной упаковке при температуре +20 °C хранится в течение минимум 9 месяцев.

Упаковки хранить в сухом, прохладном месте. Защищать от воздействия влаги.

Вскрытые упаковки рекомендуется использовать в течение короткого промежутка времени.

Хранить при температуре не ниже +10 °C (опасность кристаллизации).

По состоянию на 04.04.2024; заменяет предыдущие редакции

Утилизация отходов

Код отходов 080501

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.