

КЛЕЙБЕРИТ 572.1

2К-ПУР-клей

Область применения

Изготовление специальных фильтров

Преимущества

- Очень хорошая текучесть
- Теплостойкость до 80° C
- Простая переработка при помощи любых смесительно-дозировочных машин

Свойства клея

Основа полиуретан

Компонент А: КЛЕЙБЕРИТ 572.1

Компонент В: КЛЕЙБЕРИТ 870.0

Соотношение при смешивании:

Комп. А: комп. В = 4,2:1 (весовых частей)

Комп. А: комп. В = 3,7:1 (объемных частей)

Плотность при 20° C:

Комп. А = 1,39 ± 0,02 г/см³

Комп. В = 1,23 ± 0,02 г/см³

Цвет

слоновая кость

Вязкость при 20° C

- Брукфильд, Sp.3/20 Upm:

Комп. А = 3.800 ± 800 mPa·s

- Брукфильд, Sp.1/20 Upm:

Комп. В = 150 ± 50 mPa·s

Консистенция: хорошо текучая

Жизнеспособность:

3-4 минуты

Твердость (Shore A):

ок. 85 (после тепловой выдержки)

Маркировка

Комп. В подлежит маркировке согласно Предписаниям ЕС, содержит 4,4'-дифенилметан-диизоцианат (см. паспорт безопасности)

Переработка

Рекомендуется перерабатывать ПУ-систему для изготовления фильтров при серийном производстве на смесительно-дозировочных устройствах для двухкомпонентных систем.

Мы охотно можем рекомендовать Вам производителей таких машин.

Склеиваемые части должны быть сухими, обезжиренными, очищенными от пыли. Перед работой следует удалить остатки разделительного состава с пластиковых частей. Пожалуйста, проверьте, соответствует ли термостойкость и адгезионные свойства Вашим требованиям.

Перед переработкой компонент А

гомогенизировать.

Оптимальная температура переработки:

20 -25 °C.

Очистка

В качестве очистителя мы рекомендуем

Очиститель КЛЕЙБЕРИТ 820.0.

Для очистки смесительно-дозировочных устройств обращайтесь внимание на рекомендации производителя этих устройств.

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ 572.1 Комп. А:

Стальная бочка

260 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ 870.0 Комп. В:

Стальная бочка

250 кг нетто

Очиститель

КЛЕЙБЕРИТ 820.0:

Жестяная канистра

22 кг нетто

Прочие упаковки по запросу

КЛЕЙБЕРИТ 572.1

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ 572, компоненты А + В - в оригинально закрытой упаковке хранится минимум 6 месяцев.
Компонент А перед применением перемешать.
Оба компонента являются морозостойкими до -20 °С.

Оба компонента защищать от воздействия влаги.

По состоянию на 19.10.2020; заменяет предыдущие редакции

Утилизация отходов

Код отходов 080410 Компонент А
Код отходов 080501 Компонент В

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.