

КЛЕЙБЕРИТ 706.1.38

Реактивный ПУР клей-расплав

Область применения

- Каширование по пласти
- Благодаря длительному времени открытой выдержки также подходит для склеивания больших поверхностей.
- Одна из склеиваемых деталей должна быть впитывающей.

Преимущества

- Высокая начальная прочность
- После схватывания достигается соединение очень стойкое к воздействию тепла, влаги, к низким температурам, к воздействию нагрузок.
- Низкая температура переработки
- Длительное время открытой выдержки

Свойства клея

Основа полиуретан
Плотность: ок. 1,1 гр/см³

Вязкость (на день изготовления)

Брукфильд HBTD 10 Upr:

при 120 °C: 12.000 ± 3.000 мПа·с
 при 140 °C: 6.000 ± 1.500 мПа·с

Маркировка: подлежит маркировке согласно правилам обращения с опасными веществами, содержит дифенилметан- 4,4'-диизоцианат (см. паспорт безопасности)

Клеи-расплавы имеют свойство выделения паров даже при соблюдении предписанной температуры переработки. При этом могут возникать неприятные запахи. В случае превышения предусмотренной температуры в течение длительного времени может возникнуть опасность образования вредных веществ распада. Поэтому необходимо принять меры по удалению паров, например, с помощью использования необходимой системы аспирации воздуха.

Переработка

Для каширования по пласти КЛЕЙБЕРИТ 706.1.38 перерабатывается из установок для расплавления клеев-расплавов специально предназначенными машинами для вальцевого нанесения.

Предназначенные для переработки субстраты должны быть перед переработкой акклиматизированы. Представленные ниже параметры являются минимальными требованиями для переработки:

Температура и влажность воздуха в помещении:
 от 20 °C/40% относ. влажн. воздуха
 Температура субстрата: от 20 °C
 Температура клея при нанесении: 120 – 130 °C
 Количество наносимого клея:
 от 80 г/м² для ламинатов
 от 50 г/м² для пленок

Время открытой выдержки при указанных выше условиях: до 3 минут.

Как правило, оптимальные условия для применения необходимо установить путем проведения предварительных испытаний на месте переработки, задокументировать и непрерывно контролировать.

Для химического реагирования ПУР-клеев-расплавов необходимо наличие влажности. Поэтому необходимо обеспечить достаточную влажность воздуха во время переработки.

Оборудование для переработки

- Бак с азотным наполнением
- Установки для расплавления клея для 20 литровых бочек
- Специальные системы для вальцевого нанесения

Очистка

После окончания работ с КЛЕЙБЕРИТ 706.1.38 из клеенаносащего агрегата удалить остатки клея (слить) и сразу же использовать очищающую массу КЛЕЙБЕРИТ 761.8, расплавить ее и наносить путем реверсивного движения вальцов до тех пор, пока не будут удалены остатки ПУР-клея-расплава. Прореагировавший клей-расплав может быть удален только механическим путем.

КЛЕЙБЕРИТ 706.1.38

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ 706.1.38

Коробка с 6 гильзами по	1,8 кг нетто
Гильза	20 кг нетто
Жестяная бочка	50 кг нетто
Жестяная бочка	190 кг нетто

Очищающая масса

КЛЕЙБЕРИТ 761.8:

Пластмассовое ведро	20 кг нетто
Фибровый цилиндр	136 кг нетто

Прочие размеры упаковки по запросу.

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ 706.1.38 в закрытой оригинальной упаковке хранится 12 месяцев:

Защищать от влаги!

По состоянию на 07.02.2019

Утилизация клея и упаковки

Код отходов 080410

Наши упаковки изготовлены из материалов, пригодных к утилизации..
Хорошо опустошённые упаковки можно применять заново.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.