



# Реактивный клей-расплав 706.1

## Реактивный клей-расплав на полиуретановой основе для каширования по пласти

### Область применения

- Каширование по пласти
- Хорошая адгезия к различным видам материалов, как например: древесина, древесные материалы, жель, ПММА, ПК, стеклопластик, АБС, алюминий, сталь (в зависимости от вещества необходима предварительная обработка).
- Благодаря длительному времени открытой выдержки также пригоден для склеивания поверхностей больших размеров.

### Преимущества

- Очень высокая начальная прочность
- После схватывания достигается соединение очень стойкое к воздействию тепла, влаги, к низким температурам, к воздействию нагрузок.
- Низкая температура переработки
- Длительное время открытой выдержки

### Свойства клея

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Основа     | полиуретан                |
| Плотность: | ок. 1,1 г/см <sup>3</sup> |
| Цвет:      | 00 желтоватый             |
|            | 99 черный                 |

#### Вязкость (на день изготовления)

#### Брукфильд НВТD 10 Upr:

|            |                      |
|------------|----------------------|
| при 120°C: | 12.000 ± 3.000 мПа·с |
| при 140°C: | 6.000 ± 2.000 мПа·с  |

|             |                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маркировка: | подлежит маркировке согласно правилам обращения с опасными веществами, содержит дифенилметан- 4,4'-диизоцианат (см. паспорт безопасности) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Клеи-расплавы имеют свойство выделения паров даже при соблюдении предписанной температуры переработки. При этом могут возникать неприятные запахи. В случае превышения предусмотренной температуры в течение длительного времени может возникнуть опасность образования вредных веществ распада. Поэтому необходимо принять меры по удалению паров, например, с помощью использования необходимой системы аспирации воздуха.

### Переработка

Для каширования по пласти КЛЕЙБЕРИТ ПУР-СК 706.1 перерабатывается из установок для расплавления клеев-расплавов специально предназначенными машинами для вальцевого нанесения.

Предназначенные для переработки субстраты должны быть перед переработкой акклиматизированы. Представленные ниже параметры являются минимальными требованиями для переработки:

Температура и влажность воздуха в помещении: от 20°C/40% относ. влажн. воздуха

Температура субстрата: от 20°C

Температура клея при нанесении: 120 – 130°C

Количество наносимого клея:

|                                      |
|--------------------------------------|
| от 80 г/м <sup>2</sup> для ламинатов |
| от 50 г/м <sup>2</sup> для пленок    |

Время открытой выдержки при указанных выше условиях: до 4 минут.

Как правило, оптимальные условия для применения необходимо установить путем проведения предварительных испытаний на месте переработки, задокументировать и непрерывно контролировать.

Для химического реагирования ПУР-клеев-расплавов необходимо наличие влажности. Поэтому необходимо обеспечить достаточную влажность воздуха во время переработки.

### Оборудование для переработки

- Бак с азотным наполнением
- Установки для расплавления клея для 20 литровых бочек
- Специальные системы для вальцевого нанесения

### Очистка

После окончания работ с КЛЕЙБЕРИТ ПУР-СК 706.1 из клеенаносящего агрегата удалить остатки клея (слить) и сразу же использовать КЛЕЙБЕРИТ очищающую массу 761.8, расплавить ее и наносить путем реверсивного движения вальцев до тех пор, пока не будут удалены остатки ПУР-клея-расплава. Прореагировавший клей-расплав может быть удален только механическим путем.



## Реактивный клей-расплав 706.1

### Упаковка

#### КЛЕЙБЕРИТ ПУР-СК 706.1 желтоватый:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Коробка с 4 гильзами   | по 1,8 кг нетто |
| Коробка с 12 картушами | по 300 г нетто  |
| Жестяное ведро         | 18 кг нетто     |
| Жестяная бочка         | 50 кг нетто     |
| Жестяная бочка         | 190 кг нетто    |

#### КЛЕЙБЕРИТ ПУР-СК 706.1 черный:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Коробка с 12 картушами | по 300 г нетто |
| Коробка с 5 банками    | по 2 кг нетто  |
| Жестяное ведро         | 18 кг нетто    |

#### КЛЕЙБЕРИТ Очищающая масса 761.8:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Пластмассовое ведро | 20 кг нетто  |
| Фибровый цилиндр    | 136 кг нетто |

Прочие размеры упаковки по запросу.

## Хранение

КЛЕЙБЕРИТ ПУР-СК 706.1 в закрытой оригинальной упаковке хранится:

|                |                |
|----------------|----------------|
| Гильзы         | ок. 12 месяцев |
| Картуши        | ок. 12 месяцев |
| Жестяное ведро | ок. 12 месяцев |
| Жестяная бочка | ок. 12 месяцев |

Защищать от влаги!

По состоянию на 0211; заменяет предыдущие редакции.

#### Утилизация клея и упаковки

Код отходов 080410

Наши упаковки изготовлены из материалов, пригодных к утилизации..  
Хорошо опустошённые упаковки можно применять заново.

#### Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.