

Отвердитель 807.0

Область применения

- Отвердитель к клеям марок КЛЕЙБЕРИТ Супратерм 432, 436, используемым для мембранного прессования

Свойства отвердителя 807.0

Основа: изоцианат

Плотность, при 20°C: ок. 1,13 г/см³

Цвет: бесцветный

Вязкость при 20°C

(Брукфильд RVT Sp 2/20 Upm.):
1.400 ± 500 mPa·s

Дозировка: ок. 5 %

Маркировка:

подлежит маркировке согласно правил ЕС по обращению с опасными веществами, содержит алифатический полиизоцианат (см. листок безопасности)

Упаковка

Бутылка	0,5 кг нетто
Коробка с 6 бутылками по	0,5 кг нетто
Бутылка	1,0 кг нетто
Коробка с 12 бутылками по	1,0 кг нетто
Жестяная канистра	5,5 кг нетто
Жестяная канистра	25 кг нетто

Упаковки прочих размеров по запросу.

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Отвердитель 807.0 в оригинальной закрытой упаковке хранится ок. 12 месяцев

Отвердитель морозоустойчив до -20°C.

Перед использованием довести до температуры помещения.

Защищать от воздействия влаги!

По состоянию на 0913; заменяет предыдущие редакции

Отвердитель 807.0

Утилизация отходов

Код отходов 080501

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.