

Техническое описание

Код продукта

5340R000

Название

Эмаль полиуретановая белая высокой степени блеска

Свойства

Высокое порозаполнение и растяжение пленки, отличная прочность покрытия. Покрытие не-желтеющее.

Назначение

Наноситься методом распыления на полиуретановые и полиэфирные грунты. При применении отвердителя T5300699 улучшается розлив продукта и увеличивается сухой остаток пленки.

Тех.данные

Плотность, кг/л : 1,264 (±0,050) (при 20° C)
Вязкость* : 80-90 (± 2) сек
Сухой остаток по весу : 70 (± 2) %,
Жизнеспособность : > 3 часов
*Ford nr 4 при 20°C/68F

Приготовл. смеси

5340R000 : 100 частей к весу или объёму
9911R699* : 80 частей к весу или объёму
90560000 : 20-30 частей к весу или объёму
***T5300699:** Более высокий сухой остаток. Медленнее

Тех.информация

Метод нанесения : распыление
Количество слоев : 1 или 2 с дистанцией 30-60 мин
Рекомендуемый расход : 110 – 170 г/м²
Сухой для шлифования : 48 часов
Сухой на отлип : 4-8 часов
Сухой полностью : 16-24 часа

Рекомендации по шлифовке и полировке

Через 2 суток после нанесения рекомендуемого слоя эмали, провести шлифовку крест на крест шлифовальными бумагами следующих зернистостей:

400-600-800-1000-1500

Провести полировку при помощи полировальной пасты 9600FINE.

Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс, защищённых от влаги.

Дата составления

Январь 2009