

Техническое описание

<u>Код продукта</u>	99010020														
<u>Название</u>	Многослойный полиакриловый паркетный прозрачный лак блеск 20														
<u>Свойства</u>	Отличная светостойкость, эластичность, хорошая износостойчивость.														
<u>Назначение</u>	Многослойный акриловый лак, обладающий повышенными физико-механическими свойствами, материал нежелтеющий.														
<u>Тех.данные</u>	<table><tr><td>Плотность, кг/л</td><td>: 0,959 (±0,020)</td></tr><tr><td>Вязкость*</td><td>: 50 (± 5) сек</td></tr><tr><td>Сухой остаток по весу</td><td>: 32 (± 1) %</td></tr><tr><td>Сухой остаток по весу, отвердитель</td><td>: 34 (± 1) %</td></tr><tr><td>Сухой остаток по весу, после катализа</td><td>: 32 (± 1) % с 10% 99760699</td></tr><tr><td>Жизнеспособность</td><td>: 6 часов</td></tr><tr><td>*Ford nr 4 при 20°C</td><td></td></tr></table>	Плотность, кг/л	: 0,959 (±0,020)	Вязкость*	: 50 (± 5) сек	Сухой остаток по весу	: 32 (± 1) %	Сухой остаток по весу, отвердитель	: 34 (± 1) %	Сухой остаток по весу, после катализа	: 32 (± 1) % с 10% 99760699	Жизнеспособность	: 6 часов	*Ford nr 4 при 20°C	
Плотность, кг/л	: 0,959 (±0,020)														
Вязкость*	: 50 (± 5) сек														
Сухой остаток по весу	: 32 (± 1) %														
Сухой остаток по весу, отвердитель	: 34 (± 1) %														
Сухой остаток по весу, после катализа	: 32 (± 1) % с 10% 99760699														
Жизнеспособность	: 6 часов														
*Ford nr 4 при 20°C															
<u>Приготовл. смеси</u>	<table><tr><td>99010020</td><td>: 100 частей по весу или объёму</td></tr><tr><td>99760699</td><td>: 10 частей по весу или объёму</td></tr><tr><td>90510000</td><td>: 25 - 40 частей по весу или объёму</td></tr></table>	99010020	: 100 частей по весу или объёму	99760699	: 10 частей по весу или объёму	90510000	: 25 - 40 частей по весу или объёму								
99010020	: 100 частей по весу или объёму														
99760699	: 10 частей по весу или объёму														
90510000	: 25 - 40 частей по весу или объёму														
<u>Тех.информация</u>	<table><tr><td>Метод нанесения</td><td>: распыление или налив</td></tr><tr><td>Вязкость при нанесении</td><td>: 15 (± 2) сек</td></tr><tr><td>Рекомендуемый расход</td><td>: 110 - 130 г/м²</td></tr><tr><td>Количество слоев</td><td>: 1 или 2 слоя</td></tr><tr><td>Полное высыхание</td><td>: 24 часа (20° C)</td></tr><tr><td>Установка мебели</td><td>: 72 часа (20° C)</td></tr><tr><td>*Ford nr 4 при 20°C</td><td></td></tr></table> Перед нанесением 99010020, тщательно отшлифовать подложку абразивами зернистости 150-180. Рекомендуемый диаметр иглы при ручном распылении 1,5-1,8мм. При работе с системой airmix рекомендуемый диаметр форсунок 0,33-0,38мм. Через 6-8 часов после нанесения первого слоя провести легкую шлифовку, нанести второй слой. : Продукт должен храниться в оригинальной упаковке вдали от источников нагревания при температуре от + 5°C до + 35°C. При условии соблюдения условий хранения и транспортировки указанных выше, продукт сохраняет стабильность в течении 24 месяцев от даты производства.	Метод нанесения	: распыление или налив	Вязкость при нанесении	: 15 (± 2) сек	Рекомендуемый расход	: 110 - 130 г/м ²	Количество слоев	: 1 или 2 слоя	Полное высыхание	: 24 часа (20° C)	Установка мебели	: 72 часа (20° C)	*Ford nr 4 при 20°C	
Метод нанесения	: распыление или налив														
Вязкость при нанесении	: 15 (± 2) сек														
Рекомендуемый расход	: 110 - 130 г/м ²														
Количество слоев	: 1 или 2 слоя														
Полное высыхание	: 24 часа (20° C)														
Установка мебели	: 72 часа (20° C)														
*Ford nr 4 при 20°C															
<u>Хранение</u>															