

EL 460-0025

Добавка адгезионная для отделки стекла

Описание продукта: Применяя добавку EL 460-0025 из многих пигментированных систем Hesse можно изготовить лакокрасочный материал для отделки стекла
Просто смешайте эмаль в пропорции 20: 1 с адгезионной добавкой. Готовая эмаль перерабатывается в смеси 5: 1 с отвердителем DR 4076-0001

Область применения: может использоваться для следующих пигментированных серий:
DB 555-xxxx, DB 4524x-xxxx; DB 4266x-xxxx: DB 4888x-xxxx, DB 42634-xxxx

Технические характеристики:

Физическое состояние	жидкость
Поставочная вязкость	56 сек / DIN EN ISO 2431 4мм при +20°C
Плотность	1,032 кг/л
Сухой остаток	60 %
VOC EU	40%
VOC FR	C
Срок хранения	6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Температура хранения	+ 16....+ 25°C

Общие рекомендации: Продукты для стекла должен наноситься и высыхать при температуре материала, подложки и помещения выше +18°C и при влажности воздуха выше 40% (оптимальные значения находятся в пределах 20...25°C и 50...65%). Отклонения этих параметров приведут к нарушению процесса сушки и отверждения
Во избежание нарушения адгезии поверхность изделия необходимо отшлифовать непосредственно перед нанесением последующих слоев лака.
Остатки старой рабочей смеси могут влиять на качество получаемого покрытия (адгезия/стойкость)
Окончательную твердость лаковое ПУ-покрытие при надлежащих условиях хранения (не менее +20°C) достигает через одну неделю

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение в практических условиях!

Информация для заказа:

Добавка адгезионная	EL 460-0025	Норма упаковки	Артикул ТБМ
		1л	HSK0098.01

Примечание:

Изложенные в данной технической информации сведения носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной.