



БЕЛАЯ МАТОВАЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА

890.xx.1000



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

890.xx матовая белая краска на нитроцеллюлозной основе

ОСОБЕННОСТИ

- высокая укрывистость
- однородная матовость
- отличный розлив
- быстрая сушка



Размешайте

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Применяется в качестве финишной краски на всех деревянных поверхностях, таких как массив и МДФ, в мебельных и интерьерных работах по назначению



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Целлюлозный
Вязкость (25°C, KU)	:95 - 100
Плотность (кг/л)	:1,120 ± 0,05
Сухой остаток (% по весу)	:50 ± 3
Производительность* (м²/л)	:3,5 - 5
* толщина сухой пленки 30-35μ	
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:100 (за один слой)
зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	:8 - 10 мин
На отлип	:7 мин
До складирования (500 кг/м²)	:37 мин
До складирования (1000 кг/м²)	:27 - 71 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
НЦ-краска матовая	890.10
НЦ-краска полуматовая	890.30
Цвет	Код цвета
белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на поверхности, предварительно отгрунтованные пигментированным НЦ- или ПУ-грунтом FLEX и отшлифованные абразивом зернистостью 220-280-400.

Поверхность должна быть чистой и обеспыленной; удалить всю загрязнения (пыль, воск и т. д.)

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
НЦ-краска	890.xx	100	100
Нитроразбавитель	TN800.00	80 - 100	110 - 135

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

НАНЕСЕНИЕ

Можно нанести один или несколько слоев. Если вы хотите нанести более одного слоя, между слоями должно пройти 15 минут. Если на продукт необходимо нанести такой продукт, как лак, необходимо убедиться, что поверхность полностью высохла, в противном случае может возникнуть проблема образования морщин на поверхности

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airmix

* обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоливом

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Закройте все ёмкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения.

Данные, представленные в этом Техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за окончательный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых субстратов, а также условий работы.



БЕЛАЯ МАТОВАЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА

890.xx.1000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Краска

Упаковка : **890.xx**
25 кг

Данные, представленные в этом Техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за окончательный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых субстратов, а также условий работы.