



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ БЕЛЫЙ

840.77.1000



Прочитайте
технический
паспорт



Размешайте



Наносить
распылением

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

840.77.1000 двухкомпонентный белый полиуретановый грунт

ОСОБЕННОСТИ

- более высокая устойчивость к растрескиванию
- высокая эластичность
- высокая наполняющая способность
- отличная ручная и механическая шлифуемость
- хорошая тиксотропия

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива древесины и МДФ для подготовки поверхностей перед покраской

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта :Полиуретан

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) :105 - 110

1+2.компонент (20°C, DIN4) :20 - 30 "

Плотность (кг/л)

1.компонент :1,400 ± 0,03

2.компонент :0,975 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу)

1.компонент :75 ± 2

2.компонент :30 ± 2

Производительность* (м²/л) :7 - 8

* толщина сухой пленки 30-35μ

Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²) :150 (за один слой)

зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания

(20°C, влажность 45-65%, 1 x 150 г/м²)

От пыли :15 - 20 мин

На отлип :25 - 30 мин

До шлифования :70 - 75 мин

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
ПУ-грунт белый	840.77

Цвет	Код цвета
белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность отшлифовать шлифовальной бумагой с зернистостью 180-220, Поверхность должна быть чистой и без следов загрязнений (пыль, воск и т.д.)

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
ПУ-грунт	840.77.1000	100	100
ПУ-отвердитель	821.00	33	50
Полиуретановый разбавитель	TP800	20 - 25	30 - 40

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

* *при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)*

Жизнеспособность, ч (20°C) :3,5 - 4

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2 или 3 слоя. Если требуется шлифование, между слоями рекомендуется использовать абразив с зернистостью 220.

Для нанесения высоко-глянцевого финишного покрытия необходимо сушка минимум 24 часа и использовать абразив с зернистостью 280-360-400 соответственно.

На кромках МДФ и в местах обработки ЧПУ перед нанесением грунта зимой рекомендуется нанести барьерный грунт (889.77)

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

Airmix

* обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоливом

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Не превышайте рекомендуемый расход нанесения и никогда не заменяйте рекомендованный отвердитель

Несмотря на то, что эластичность подходит для наиболее распространенных промышленных применений, она может быть не в состоянии компенсировать чрезмерно большие движения подложки. Мы рекомендуем дважды проверить пригодность всей системы отделки, особенно на рышлом шпоне и ДВП низкой плотности

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов :Грунт

Упаковка	:840.77	821.00
	30 кг	12 кг