



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ БЕЛЫЙ

865.77.1000



Прочитайте
технический
паспорт



Размешайте



Наносить
распылением

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

865.77 двухкомпонентный белый грунт общего назначения на основе полиуретана

ОСОБЕННОСТИ

- легкая шлифуемость
- высокая заполняющая способность и укрывистость
- тиксотропный, подходит для вертикального применения
- повышенная стойкость к растрескиванию

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для грунтования поверхности при отделке мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива и МДФ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта :Полиуретан

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) :130 - 135

1+2.компонент (20°C, DIN4) :25 ± 3 "

Плотность (кг/л)

1.компонент :1,633 + 0,03

2.компонент :0,949 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу)

1.компонент :82 ± 2

2.компонент :24 ± 2

Производительность* (м²/л) :7 - 8,5

* толщина сухой пленки 30-35μ для 865.77.1000

Рекомендуемый расход :150 (за один слой) при нанесении (г/м²)

зависит от метода нанесения, сезонных условий
и свойств поверхности

Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)

От пыли :10 - 15 мин

На отлип :20 - 25 мин

До шлифования :40 - 50 мин

До складирования :14 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Цвет	Код цвета
белый	1000

*другие цвета доступны по запросу

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность отшлифовать шлифовальной бумагой с зернистостью 180-220. Поверхность должна быть чистой и без следов загрязнений (пыль, воск и т.д.)

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый грунт белый	865.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	866.00	33	55
Полиуретановый разбавитель	TP800.00	15 - 20	25 - 35

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность
* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

Жизнеспособность, ч (20°C): 3 - 3,5

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ (10-15°C, 60% RH)

Разбавитель - TN800.00 : используется для более быстрой сушки

Отвердитель - 841.00 : используется для более быстрой сушки

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2-3 слоя в зависимости от погодных условий. Между слоями необходимо шлифовать абразивом с зернистостью 220. Перед нанесением финишного покрытия поверхности желательно отшлифовать абразивом с зернистостью 280-360-400 соответственно. Нанесение должно быть выполнено в несколько слоев.

После нанесения грунта подождите не менее 24-48 часов при температуре 20°C, после чего можно наносить полиуретановые или целлюлозные финишные покрытия.

Нанесение высоко-глянцевого финишного покрытия не должно производиться ранее 36 часов.

Барьерный грунт (889.77) рекомендуется для применения зимой.

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airmix

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ БЕЛЫЙ

865.77.1000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Для получения равномерного уровня блеска чрезвычайно важно хорошо перемешать 1 компонент перед каждым нанесением, желательно с помощью шпателя.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов :Грунт

Упаковка	: 865.77	866.00
	30 кг	10 л