



АКРИЛОВЫЙ КОНВЕРТЕР МАТОВОЙ СЕРИИ БЕЛЫЙ

F25.xx.1000



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

F25.xx.1000 акриловый двухкомпонентный белый конвертер. Совместим с системой пигментных паст на основе растворителя.

ОСОБЕННОСТИ

- высокая наполняющая способность
- максимальная устойчивость к пожелтению
- шелковистый тактильный эффект
- однородно-матовый внешний вид

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива и МДФ

Особенно рекомендуется использовать для поверхностей, где нужна очень высокая устойчивость к пожелтению.



Размешайте



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Акрил
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	:80 - 85
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:25 ± 2 "
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:1,33 ± 0,03
2.компонент	:1,02 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:66 ± 2
2.компонент	:39 ± 1
Производительность* (м²/л)	:6 - 8
* толщина сухой пленки 30-35μ	
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:100 (за один слой)
зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	:10 - 15 мин
На отлип	:25 - 35 мин
До складирования (500 кг/м²)	:6 - 7 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Акриловый конвертер матовый	F25.10
Акриловый конвертер полумат	F25.25
Цвет	Код цвета
белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на белые ПУ-, ПЭ- или УФ-грунты, предварительно отшлифованное абразивом с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. Процесса шлифования таким способом достаточно перед нанесением финишного покрытия.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Акриловый конвертер	F25.xx.1000	100	100
Акриловый отвердитель	F27.00	33	43
Акриловый разбавитель	TA800.00	30 - 40	45 - 60

перед применением хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): 7

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

НАНЕСЕНИЕ

Можно наносить в один или два слоя. Между слоями подождите минимум 30 минут, максимум 1 час. Если второй слой наносится через 4 часа и более, рекомендуется произвести шлифовку.

Акриловый конвертер F25.xx.1000 колеруют следующей пастой и смешивают в соответствии с нижеуказанными соотношениями компонентов.

F25.xx.1000 - 95...100 %

Пигментная паста - 0...5 %

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

Airless

Airmix

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



АКРИЛОВЫЙ КОНВЕРТЕР МАТОВОЙ СЕРИИ БЕЛЫЙ

F25.xx.1000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Во время нанесения температура окружающей среды, влажность, время ожидания между слоями, количество нанесения, количество рекомендуемого разбавителя и способ нанесения должны обеспечиваться согласно рекомендаций изложенных в TDS.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	: F25.xx.1000	F27.00
		4 кг
		0,8 кг