



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КОНВЕРТЕР ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВЫЙ (КОЛЕРОВКА) 853.00.1000



Прочитайте
технический
паспорт



Размешайте



Наносить
распылением

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

853.00.1000 чисто белая двухкомпонентная базовая краска на основе полиуретана. Для получения цветных красок используется система цветной колеровки путем ввода цветных паст, в зависимости от выбранного цвета. Благодаря специальной формуле обеспечивает стабильное воспроизведение цветов (без изменений).

ОСОБЕННОСТИ

- очень высокая устойчивость к пожелтению
- высокая стабильность цвета
- превосходная яркость
- высокая укрывистость
- превосходный розлив и смачивание поверхности

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов Интерьерных поверхностей из массива древесины и МДФ. Обеспечивает поверхности отличные защитные и декоративные свойства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта :Полиуретан

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) :79 - 82

1+2.компонент (25°C, KU) :28 ± 2 "

Плотность (кг/л)

1.компонент :1,300 ± 0,03

2.компонент :1,010 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу)

1.компонент :69 ± 2

2.компонент :55 ± 2

Производительность* (м²/л) :10,5 - 12,5

* толщина сухой пленки 30-35μ

Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²) :100 (за один слой)

зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания

(20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)

От пыли :25 - 35 мин

На отлип :2 - 3 ч

До складирования (500 кг/м²) :28 - 30 ч

До складирования (1000 кг/м²) :30 - 35 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
---------	--------------

ПУ-краска	853.00
-----------	--------

высоко-глянцевая	
------------------	--

Цвет	Код цвета
------	-----------

белый	1000
-------	------

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на белые ПУ-, ПЭ- или УФ-грунты, предварительно отшлифованное абразивом с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. Процесса шлифования таким способом достаточно перед нанесением финишного покрытия.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
ПУ-база белая	853.00	100	100
высоко-глянцевая			
ПУ-отвердитель	839.00	70	100
Акриловый разбавитель	TA801	20 - 30	30 - 40

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

Жизнеспособность, ч (20°C): 8

НАНЕСЕНИЕ

В зависимости от необходимости, наносят в 1-2 слоя. Рекомендуется подождать от 30 минут до 1 часа между нанесением слоев.

Если нанесение второго слоя должно быть произведено через 4 часа и более, рекомендуется произвести шлифовку.

Полиуретановую высоко-глянцевую базу 853.00.1000 колеруют следующей пастой и смешивают в соответствии с нижеуказанными соотношениями компонентов.

853.00.1000 - 95-70 %

пигментная паста - 5-30 %

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

Airmix

* обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоливом

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения

Данные, представленные в этом Техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за окончательный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых субстратов, а также условий работы.

Publish Date: 05/2017

Revision No: 02

www.flex-paint.com

Kayalar



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КОНВЕРТЕР ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВЫЙ (КОЛЕРОВКА) 853.00.1000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Во время нанесения температура окружающей среды, влажность, время ожидания между слоями, количество нанесения, количество рекомендуемого разбавителя и способ нанесения должны обеспечиваться согласно рекомендаций изложенных в TDS.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	:	<u>853.00</u>	<u>839.00</u>
		24 кг	12 кг