



АДГЕЗИОННАЯ ДОБАВКА (ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)

F59.00.0000



Прочитайте
технический
паспорт



Размешайте

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

F59.00 является добавкой, повышающей адгезию на стеклянных поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Применяется для повышения адгезии к неорганическим поверхностям (стеклу, металлу, железу, стали и др.) путем добавления 8-10% в такие продукты, как акрил, ПУ, НЦ. В зависимости от объема использования могут быть различия в значениях блеска при добавлении в финишные эмали и лаки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Вязкость (20°C, DIN 4) : 12 ± 3

Плотность (кг/л) : $0,95 \pm 0,05$

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

можно добавлять 8-10 % (вес.) по отношению к основному компоненту.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла
Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подложку необходимо очистить спиртом или чистящими средствами от пыли, грязи и масла . В зависимости от продукта и поверхности, на которой он наносится, важно перед применением провести тест на адгезию .

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды. Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании продукта необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция
Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Добавка

Упаковка : **F59.00**
3 кг

Данные, представленные в этом Техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за окончательный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых субстратов, а также условий работы.

Publish Date: 07/2023

Revision No: 00

