



АКРИЛОВЫЙ ЛАК С ЭФФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ГЛУБОКО-МАТОВЫЙ

F54.01.0000



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

F54.01 - глубоко-матовый лак на акриловой основе, который не изменяет цвет и текстуру древесины подложки, сохраняя тем самым вид натурального неокрашенного дерева.

ОСОБЕННОСТИ

- Внешний вид натурального дерева (бесцветный)
- Приятная тактильность
- Отличная прозрачность
- Отличный розлив
- Самогрунтующийся (может использоваться в качестве грунта для первого слоя + лака для финиша)



Размешайте



Наносить
распылением

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива древесины и шпона для придания поверхности защитные и декоративные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Акрил
Вязкость	
1.компонент (20°C, DIN4)	:40 - 45 "
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:0,937 ± 0,03
2.компонент	:0,950 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:17 ± 1
2.компонент	:36 ± 1
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:60 - 70 (за один слой)
зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	:8 мин
На отлип	:20 мин
До шлифования	:12 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Лак с натуральным эффектом	F54.01
Цвет	Код цвета
прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и обеспыленной; удалите всю загрязнителя (пыль, воск и т.д.). Поверхность следует отшлифовать абразивом с зерном 220-320.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Лак с натуральным эффектом	F54.01	100	100
Разбавитель	TA801.00	20 - 30	20 - 30
Отвердитель (при необходимости)	871.00	2 - 10	2 - 10

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): не менее 12

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ

Отвердитель - 871.00: при необходимости можно добавить 2% 871.00 для повышения физической и химической стойкости.

При добавлении отвердителя повышается стойкость к воздействию протирающих материалов на основе аммиака и этилового спирта.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется нанести 50-60 г/м², затем после паузы 40-60 минут (в зависимости от условий окружающей среды) нанести в качестве финишного слоя 60-70 г/м². Между слоями рекомендуется произвести шлифовку.

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Закройте все емкости после использования.

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



АКРИЛОВЫЙ ЛАК С ЭФФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ГЛУБОКО-МАТОВЫЙ

F54.01.0000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания. а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Лак

Упаковка	: F54.01	871.00
	25 л	2,5 л