



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ЛАК

F14.xx.0000



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

F14.xx двухкомпонентный самогрунтующийся полиуретановый лак для внутренних работ, устойчивый к царапинам и ударам

ОСОБЕННОСТИ

- высокая ударопрочность
- максимальная химическая стойкость
- устойчивость к пожелтению
- устойчивость к царапинам
- устойчивость к сухому теплу
- хорошая тактильность
- быстрая сушка



Размешайте

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Применяется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины для обеспечения защиты и декоративного внешнего вида. Особенно рекомендуется для отделки нагруженных поверхностей (например, офисной мебели)



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Полиуретан
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	:60 - 70
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:15 ± 2"
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:1,00 ± 0,03
2.компонент	:0,98 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:46 ± 2
2.компонент	:25 ± 2
Производительность* (м²/л)	:8 - 10
* толщина сухой пленки 30-35μ	
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:160 - 180 (за один слой)
зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	: 10 - 15 мин
На отлип	: 15 - 20 мин
До складирования (500 кг/м²)	: 16 - 20 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
ПУ-лак ударостойкий матовый	F14.10
ПУ-лак ударостойкий полуматовый	F14.25
Цвет	Код цвета
прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуется использоваться на окрашенных МДФ-поверхностях после шлифовки 220 или 240, а также после шлифовки 240-400 на поверхностях, отгрунтованных ПУ-грунтами. При нанесении поверх покрытия можно наносить в 2 слоя после шлифования 240.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый лак	F14.xx	100	100
ПУ-отвердитель	F15.00	100	100
ПУ-разбавитель	TP800.00	25 - 35	30 - 40

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): 5 - 6

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TN800: может использоваться в качестве альтернативного разбавителя

НАНЕСЕНИЕ

Шпон или грунт, нанесенный на подложку, следует отшлифовать и очистить от загрязнений и масла, а также очистить от шлифовальной пыли. Продукт должен быть хорошо перемешан в упаковке. Рабочую смесь, приготовленную в рекомендуемых пропорциях, наносят распылением в 3 слоя на неотделанные МДФ поверхности и в 2 слоя на предварительно грунтованные поверхности. Между слоями следует производить легкую шлифовку. Между нанесениями рекомендуется делать паузу 30-40 минут после нанесения первого слоя и макс. 2 часа после нанесения второго слоя. Наносить рекомендуется при температуре выше 5°C и ниже 35°C. Рекомендуется для каждого слоя готовить и наносить новую рабочую смесь для повышения качества поверхности и сохранения блеска. При нанесении в качестве самогрунтующейся системы рекомендуется подождать между слоями 1 час и произвести нежную шлифовку.

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airless
Airmix

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Закрывайте все емкости после использования.
Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла
Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ЛАК

F14.xx.0000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Во время нанесения температура окружающей среды, влажность, время ожидания между слоями, количество нанесения, количество рекомендуемого разбавителя и способ нанесения должны обеспечивать соблюдение условий TDS.

Оборудование после нанесения должно быть промыто нитроцеллюлозным разбавителем.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	: F14.xx	F15.00
	24 кг	12 кг