



ЛАК КИСЛОТНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

F10.xx.0000



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

F10.xx представляет собой матовый самогрунтующийся лак, отверждаемый кислотным отвердителем

ОСОБЕННОСТИ

- хорошие выравнивающие свойства
- устойчивость к физическим и химическим факторам
- может использоваться как грунт, так и как финиш (самогрунтующееся покрытие)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и интерьерных поверхностей из древесины для придания защитных свойств и декоративного внешнего вида



Размешайте

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Вязкость

1.компонент (20°C, DIN4) : 25 - 39"

Плотность (кг/л)

1.компонент :0,975 - 1,02

2.компонент :0,84 - 0,85

Сухой остаток (% по весу)

1.компонент :43 ± 2

2.компонент :14 ± 2

Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)

:100 - 150 (за один слой)
зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания

(20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)

От пыли :20 - 25 мин

На отлип :70 - 80 мин

До складирования :4 ч



Наносить
распылением

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт Код продукта

Лак кислотный матовый 20Глосс F10.20

Лак кислотный матовый 30Глосс F10.30

Цвет Код цвета

Бесцветный 0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и обеспыленной; удалите все загрязнения (пыль, воск и т.д.)

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Лак кислотный	F10.xx	100	100
Кислотный отвердитель	F10.00	10	11
НЦ-разбавитель	TN800.00	30	35

Перед применением хорошо перемешать и проверить однородность

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

Жизнеспособность, ч (20°C): : 3 - 6

НАНЕСЕНИЕ

Можно наносить в 1-2 слоя с расходом 100...150 гр/м² с паузой между слоями минимум 60 минут и максимум 2 часа.

Если пауза превышает 2 часа, слегка отшлифуйте перед нанесением следующего слоя

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Закройте все емкости после использования.



ЛАК КИСЛОТНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

F10.xx.0000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Лак

Упаковка	: F10.xx	F10.00
	25 л	2,5 л