

Герметик для стеклопакетов

GD 115



Однокомпонентный герметик, не содержащий растворителей

- Очень низкая проницаемость паров воды для внутренней герметизации стеклопакета
- Хорошая адгезия к стеклу, алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали
- Устойчивость к старению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Синтетический каучук (полиизобутилен), без растворителей		
Цвет	черный		
Консистенция	твердая масса, перерабатывается только при высоких температурах		
Плотность	около	1,05 г/см ³	DIN 53479, 23 °C
Газопроницаемость	<	0,003 г/м ² •д	EN 1279.4
Диффузия паров воды	<	0,1 г/м ² •д	EN 1279.4
Летучие вещества	≤	0,6 %	EN 1279.6, приложение G
Испаряемость	без видимого налета		EN 1279.6, приложение C
Тест на проницаемость	около	32	ISO 2137

ПЕРЕРАБОТКА

Подготовка к работе

Поверхность, на которую наносится материал, должна быть сухой, чистой, обезжиренной, без пыли. Для очистки и обезжиривания стекла и металла использовать Körasolv GL (наносить, например, пропитанной некрашенной гофрированной бумагой).

Подготовка поверхности не обязательна.

Нанесение материала

GD 115 поставляется готовым к переработке и должен быть разогрет для нанесения до 110 – 130 °C. Нанесение осуществляется при помощи нагревательной установки (бутилэкструдер).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранение

Хранить в сухом, прохладном и чистом месте. При комнатной температуре срок годности GD 115 не менее 24 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе с нашими продуктами обращайтесь по указанию по применению на этикетках по безопасности образца ЕС и на этикетках по безопасности на наших бочках. В особенности следует соблюдать предписания по безопасному использованию материала и инструкции по безопасности от несчастного случая для работающих в этой сфере людей. Сохраняйте инструкцию по безопасности используемых Вами продуктов на этикетках образца ЕС. В ней даны указания по безопасной работе, по удалению отходов и при несчастных случаях.

РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ

Для очищения склеиваемых поверхностей: Körasolv GL

УПАКОВКА

Одноразовые упаковки
Объем упаковки: 2,2 кг, 6,8 кг, 190 кг

Необходимые данные безопасности возьмите, пожалуйста, из технического паспорта!

Следует учитывать: Приведенные выше данные могут быть только общими указаниями. В приведенных выше качествах и свойствах применения речь идет лишь о приблизительных значениях, которые не являются частью спецификации продукции. По причине влияния внешних условий переработки, применения, а также использования различных материалов мы рекомендуем Вам провести собственные испытания. Ответственность за конкретные результаты применения не может вытекать из указаний данной технической характеристики. Гарантия на постоянное высокое качество нашей продукции действует только в рамках договора условий продаж. С появлением этой информации теряют свою правовую силу все прежние технические инструкции.



КЕММЕРЛИНГ ХЕМИШЕ ФАБРИК ГМБХ

109428, Москва, Рязанский проспект, 30/15, офис 519

Телефон +7 495 221-6208

Телефакс +7 495 221-6209

эл. почта

Интернет

info@koe-chemie.de

www.koe-chemie.ru

