

Описание:

Двухкомпонентная полиуретановая дисперсия

Используется для 3D-ламинирования рельефных панелей из древесных материалов (ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ) термопластичными мебельными пленками (ПВХ, ПЭТ, АБС, ПП) и для приклейки шпона к МДФ во всех видах мембранных пресс-машин.

Преимущества:

- ✓ Подходит для глянца
- ✓ Возможна переработка в качестве однокомпонентной дисперсии
- ✓ Высокая начальная прочность клеевого шва
- ✓ низкая температура активации (от 55°C)
- ✓ Высокая термостойкость

Технические характеристики:

Основа	Полиуретановая дисперсия
Цвет	Белый
Плотность	0.91 г/см³
Вязкость Брукфильд (Шп.№3,20об/мин)	2300±200 мПа*с
Температура активации	От 55 °C
Время жизнеспособности	48 ч без отвердителя 5 ч с отвердителем
Время сушки	Около 30 мин.
Расход	80 - 110 г/м² (Расход клея зависит от типа поверхности и используемых материалов)
Термостойкость	- Без отвердителя 80°C -С добавлением 5% отвердителя 120°C

Рекомендации по переработке:

- Склеиваемые материалы должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и акклиматизированными.
- Перед использованием клей тщательно перемешать после использования ведро с клеем держать закрытым.
- Клей наносится на поверхность и перед прессованием выдерживается в течение 30 минут при комнатной температуре, после чего склеенные и высушенные детали помещаются на стол мембранной машины.
- Время прессования детали подбирается экспериментально с учетом особенностей оборудования и материалов (средний диапазон значений 25 - 70 сек)

Упаковка и хранение:

Артикул: LGM0343	Lignum ПУ-Пресс 17	Пластиковое ведро: 30 л Срок хранения: 12 месяцев
------------------	--------------------	--

- Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

Заморозка продукта не допускается!

Соблюдайте меры предосторожности в работе с данным продуктом!

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.