



СТРОИТЕЛЬНАЯ
ХИМИЯ

КАТPLAST 300

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Описание: Термопластичный герметик горячего применения на основе полиизобутилена предназначенный для первичной герметизации стеклопакетов, не содержащий растворителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Основа:	Полиизобутилен
Цвет:	Черный
Плотность:	1,32 г/см ³ (23 °C, %50 о.в. +/-0,01)
Консистенция:	100% твердый, может наноситься только при повышенных температурах с помощью нагреваемых бутиловых экструдеров.
Запах:	Без запаха
Газопроницаемость:	0,029 г/м ² °д для 2 мм слоя EN 1279-4:2018;D1
Паропроницаемость:	< 0,1 г/м ² °д для 2 мм слоя EN 1279-4:2018;D2
Содержание летучих веществ:	0,11 % (+/- 0,01), EN 1279-4:2018;H
Пенетрация:	34 мм (23 °C, 50% о.в. +/- 5 мм), Пенетромтр SYD2801C
Адгезия:	Превосходная адгезия к поверхностям из стекла, алюминия и оцинкованной стали. Может использоваться вместе с обычным вторичным герметиком.

ПРИМЕНЕНИЕ

Температура расплава:	145°C - 150°C
Давление применения:	Зависит от оборудования.
Расход:	Прибл. 4-8 г / погонный метр (две стороны)
Упаковка:	Туба 7,5 кг.
Срок годности:	12 месяцев при хранении в не вскрытой таре в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C.
Безопасность:	Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности.

Katplast 300 соответствует требованиям EN 1279:2018.
Сертификаты доступны по запросу

Вся информация, приведенная выше, является достоверной, но не является абсолютной гарантией, поскольку условия применения находятся вне контроля производителя.
В случае сомнений проверьте продукт заранее!

