

Rhenocryl IL 48 L, изолирующая грунтовка, белая, укрывистая

Rhenocryl IL 48 L, изолирующая грунтовка, бесцветная

Продукт линии **Klassik**, на водной основе, промышленный продукт

Спецификация: Промежуточная грунтовка со специальным изолирующим действием против просачивания веществ, содержащихся в древесине, при укрывистой отделке. На водной основе продукт, на базе специальных смол, для древесины в наружной области, на балконах, в отделке фасадов, на наличниках окон, ставнях, перголах, на вагонке, других строительных элементах, окнах и дверях. Очень сильное пленкообразование благодаря высокому сухому остатку. Экологически безопасная. Имеет нейтральный запах. Способствует снижению колебаний влажности в древесине. Благодаря высокому сухому остатку очень хорошая шлифуемость.

Применение: напылением, кистью. Предназначена для применения на технически оснащенных промышленных предприятиях.

Оснащение: Содержит вещества, предотвращающие микробное поражение, для продления срока годности.

Поставляемая форма/цвет:

- белое, укрывистое
- бесцветное

Поверхность: Любые лиственные и хвойные породы древесины.

Дальнейшая обработка: слоеобразующими укрывистыми лаками (водоразбавимыми), промежуточными, финишными покрытиями и специальными системами покрытий, как, например, Rhenocoll Klassik система покрытий для строительных элементов, для укрывистых финишных покрытий.

Расход: Для достижения запирающего действия необходимо, в зависимости от типа древесины, до 200 мл/м².

VOC: Kat. D / Basis Wb / макс. знач. 150 г/л / факт. знач. 45 г/л.

Рекомендации по применению:

Консистенция:	без разбавления
Нанесение:	метод нанесения – Airmix-напыление (форсунка диаметром 0,28-0,33 мм, фильтр пистолета 100-180 узлов на 1 см ²)
Вязкость:	2500-3000 мПа
Толщина нанесения:	не более 200 мкм мокрой пленки
Разбавление:	водой
Очистка инструмента:	водой или Verdünner 140 / 1400
Очистка маляр. оборудования:	промыть водой, перед длительными паузами (выходные) еще раз промыть с универсальным разбавителем VP 724
Рабочая температура:	не ниже 10° C (материал и температура в

Сушка при н.у.:	помещении). 20 ° C, 65-75 % относительной влажности, в зависимости от толщины нанесения, через 2-4 часа готовность к шлифовке, при форсированной сушке (40°C) через 1-2 часа. Перед нанесением следующего слоя оставить сушиться на ночь.
Время действия:	Для получения запирающего действия необходимо соблюдать, в зависимости от породы древесины и содержащихся в ней веществ, время схватывания. Несмотря на то, что покрытие через 90 минут может быть готово к шлифовке, в экстремальных случаях время схватывания может составлять до 24 часов.
Атмосферостойкость:	Rhenocryl IL 48 L не рекомендуется как одиночное самостоятельное покрытие в наружной области.
Влажность древесины:	10-12%
Хранение:	в прохладном месте, но без замораживания, в оригинальной упаковке срок хранения 1 год.
Общая рекомендация:	перед применением и после длительных пауз перемешать, не смешивать с органорастворимыми продуктами. Не смешивать с другими водорастворимыми продуктами.
Точка воспламенения:	отсутствует

Построение покрытия:

Для деревянных окон и входных дверей из лиственной и хвойной древесины.

Подготовка: Деревянные элементы тщательно обеспылить, смолистые и липкие из-за содержащихся в древесине веществ поверхности протереть универсальным растворителем.

Во избежание проблем со слипанием штапики при окраске не должны оставаться в створках. Свежую древесину обработать Rhenocryl TL 30 методом окунания или струйного облива. После высыхания выполнить дальнейшую отделку при помощи Rhenocryl IL 48 L. После сушки через ночь возможна дальнейшая отделка Rhenocryl DL 90 Futur и Rhenocryl DL 90 Futur DBS.

Построение покрытий согласно таблицы «Группы покрытий для окон и входных дверей», изданной Институтом оконных технологий (Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT)), версия 5.83.

Маркировка:

Класс опасности: маркировка отсутствует

Gef.StoffV («Положение об опасных веществах»): не требует маркировки

GGVS /ADR («Положение о транспортировке опасных материалов и веществ»): не требует маркировки

Указания по безопасности:

Держать под замком, в местах, недоступных для детей. Избегать попадания в глаза и на кожу. Держать в удалении от продуктов питания, напитков и кормов. При контакте с глазами тщательно промыть их водой и проконсультироваться с

врачом. Не допускать попадания в канализацию. При недомогании вызвать врача, по возможности предъявить ему этот лист.

Даже при работе с лаками, содержащими малые количества вредных веществ, необходимо соблюдать обычные меры предосторожности.

Поставляемые емкости:

750 мл банка
5 л канистра
25 л канистра
150 л бочка

Утилизация:

Незатвердевшие или высохшие остатки продукта должны утилизироваться как особые отходы. Пустые емкости подвергаются вторичной переработке.

Экология:

Класс водоопасности: 1 (собств. классификация). Не допускать попадания в водоемы, в канализацию и в почву.

Сервис:

Наша техническая сервисная служба всегда в Вашем распоряжении.

Тел.: + 49 (6384) 9938-0

Факс: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Эти данные без обязательства и базируются на практическом опыте, а также на результатах проведенных у нас испытаний и не представляют собой гарантии свойств в смысле новейшего BGN-законодательства.

Мы рекомендуем в любом случае проведение собственных испытаний, т.к. мы не можем оказывать влияния на многообразие рабочих материалов и на способы их применения.

Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом. В любом случае действуют наши общие договорные условия и условия поставок.

После выхода настоящей технической инструкции все ранее вышедшие технические инструкции считаются недействительными.