

LERAMELT®

TECHNICAL DATA SHEET

LR 21RU

ОПИСАНИЕ

Клей на основе ПО с высокой термостойкостью.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

LR 21 RU подходит для кромок из ПВХ, HPL, ABS и меламина с высокой термостойкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	: Натуральный, Белый
Внешний вид	: Гранулы
Вязкость	: 95.000 ± 27.500 mPa.s (190 C spindle 29 50rpm)
Точка размягчения	: 123 ± 5°C

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Влажность материала	: 8-10 %
Влажность воздуха	: 65-75 %
Температура окружающей среды	: >15 °C
Температура резервуара	: 180 – 210 °C
Температура ролика	: 180 – 210 °C
Скорость подачи	: 15 – 50 м/мин

УПАКОВКА

В крафтовые мешки весом 20 кг или пластиковой вёдра.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Срок годности при хранении в надлежащих условиях составляет не менее 2 лет.

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Внутреннюю температуру резервуара для клея следует часто контролировать из-за изменений погодных условий. Во время смены сезонов температуру клея необходимо проверять с помощью термометров. Температура поверхности нанесения и окружающей среды должна быть выше 15°C. В противном случае существует вероятность того, что не удастся достичь идеального результата склеивания из-за более быстрого высыхания.

Резервуар для клея следует часто чистить. Количество клея, который наносится на поверхности, может быть изменен в зависимости от типа материала. Могут возникнуть некоторые нежелательные результаты, такие как чрезмерное использование.

ВНИМАНИЕ

В случае приостановки производственного процесса температуру стонкс необходимо снизить на 100- 110°C, чтобы сохранить более высокую производительность и избежать возможного пригорания клея в баке.