

**Описание продукта**

Бесцветная база для втирания, разбавляемая растворителем, с высокой порозаполняющей способностью. Колеруется красителями IDOPA. Применяется для получения закрытых пор и/или создания рустикального эффекта например на такой древесине, как дуб или ясень. Не поднимает ворс, благодаря чему снижаются затраты на лакирование.

**Области применения**

В основном, для отделки пористых пород древесины, для окрашивания древесных поверхностей и уменьшения количества слоев в технологическом цикле отделки.

**Подготовка поверхности**

Чистая, сухая древесина. В зависимости от породы и метода нанесения: ступенчатое шлифование подложки (зернистость): 180-240, ступенчатое шлифование материала (зернистость): 400-600

**Последующая отделка**

Дальнейшая отделка после высыхания.

**Нанесение**

Нанесение кистью/тряпкой с последующим вытиранием.

**Технические характеристики**

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Поставочная вязкость:              | не регламентировано                              |
| Плотность:                         | 1,310 кг/л                                       |
| Сухой остаток:                     | 52%                                              |
| Гарантийный срок хранения, месяцы: | 18                                               |
| Пропорции смешивания (по весу):    | <10% IDOPA красители, разбавляемые растворителем |
| Расход:                            | 15-45 г/м <sup>2</sup>                           |

**Информация для заказа**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Заказной артикул     |                                  |
| Артикул:             | СТ501                            |
| Упаковка:            | 1/3/18 кг                        |
| Разбавитель:         | A14/MP-1                         |
| Последующая отделка: | совместимо со всеми лаками IDOPA |

**Общая информация**

После нанесения морилки поверхность не должна выглядеть мокрой, а должна иметь равномерно влажный вид. Неравномерное вытирание приводит к пятнистости и разнице цвета. Предварительно выполните, пожалуйста, пробное нанесение в реальных, практических условиях!

**Особые свойства и/или стандарты испытаний**

GB/T23997-2009  
GB 18581-2020

Наша техническая информация постоянно обновляется в соответствии с состоянием технологий и законодательными требованиями. Действующая актуальная версия доступна у Вашего менеджера по работе с клиентами. Информация носит рекомендательный характер и основана на современных знаниях и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем развития технологий. Информация, указанная в этом техническом листе, не является юридически обязывающей и не влечёт правовой ответственности. Условия сотрудничества указаны в Договоре поставки.