

Описание:

Отвердитель для полиэфирного клея Lignum 4011 и Lignum 4012

Технические характеристики:

Основа	Изоцианат
Цвет	Темно-коричневая низковязкая жидкость
Плотность	1,2 г/см ³
Вязкость (Брукфильд) при 25°C	200 +\ - 40 мПа·с

Рекомендации по переработке:

- Добавить в полиэфирном клее в количестве 2,5–4%. После добавления тщательно перемешать.
- Перед применением дать вызреть смеси. Смесь созревает от 30 минут

Упаковка и хранение:

Артикул: LGM0302	Отвердитель Lignum 4020	Металлическая банка 1 кг срок хранения: 12 месяцев
Артикул: LGM0300	Полиэфирный клей Lignum 4011	Металлическое ведро 25 кг срок хранения: 12 месяцев
Артикул: LGM0301	Полиэфирный клей Lignum 4012	Металлическое ведро 25 кг срок хранения: 12 месяцев

- Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

- При температуре ниже +10°C клей желируется, перед использованием необходимо акклиматизировать и тщательно перемешать.

Соблюдайте меры предосторожности в работе с данным продуктом!

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.