

Техническая памятка



[Z] Deco-tec® 5425

Лазурь для защиты древесины 2 в 1

Описание продукта

Тип продукта

На базе воды, устойчивая к слипанию, погодная защита без биоцида, 2 в 1, грунтовка и финишное покрытие, для ухода за мягкой и твёрдой древесиной. Поскольку не происходит создание слоёв, субстрат сохраняет свой натуральный эффект. Продукт [Z] Deco-tec® 5425 проникает глубоко в древесину и защищает от посерения и отсоединения волокон.

Область применения

Для деревянных деталей, не ограниченных строительными конструкциями без контакта с землёй внутри и снаружи: прихожие, брусья, доски балконов и террас.

Древесина и сучки, содержащие много веществ/смолы, могут в зависимости от цвета вызвать изменение цвета. На сучках возможны повреждения краски. Субстраты, содержащие много веществ/смолы, также могут повредить принятию лака и лазури на базе воды. Выход смолы не представляет собой изъян покрытия.

Технические данные

Основа

Комбинация из алкида и акрилата

Цвет

Color-Line Nature и особые тона на базе [Z] Deco-tec® 5425

На колорит может повлиять вид, качество, влажность дерева и условия переработки.

Плотность

Около 1,01 г/мл

Вязкость

Около 11 сек (по ВЗ-4 ;/20°C)

Указания по применению

Способы нанесения

Красить

[Z] Deco-tec® 5425 уход за террасой как правило перерабатывается в двух производственных операциях с соответствующей промежуточной сушкой. Материал нанести с избытком; избыточный материал разогнать кисточкой. Соблюдать ZOBEL формирование покрытия! Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием. Последующие рекламации не могут быть учтены.

Рабочая вязкость

Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой.

Условия применения

- Грунт должен быть сухим, чистым, прочным и без разделяющих веществ
- Влажность древесины: 13 %
- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха
- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C
- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха
- Свеже покрытое дерево защищать от дождя

Расход

50 - 80 мл/м² на каждый период работы в зависимости от впитываемости вида древесины и метода работы

Сушка:
(20°C/50% отн. влажности воздуха)

Переработка примерно через 4 часа
Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Промывка оборудования

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

Техническая памятка



[Z] Deco-tec® 5425

Лазурь для защиты древесины 2 в 1

Дальнейшие указания

VOC-обозначения

EU-границные значения для продукта: (Kat. A/f): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)
Продукт содержит максимально < 130 г/л VOC

Срок хранения

12 месяцев прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере

Интервал техобслуживания

По причине не создающего слои характера мы советуем ежегодную переработку / последующий уход.

Указания по безопасности

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательства и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие.

01.01.2018