

Техническая памятка



Описание продукта

Тип продукта

Область применения

Технические данные

Основа

Цвет

Плотность

Вязкость основной материал

Указания по применению

Способы нанесения

Дозировка смеси

Жизнеспособность

(20 °C / 50% отн. влажность воздуха)

Условия применения

Zowo-tec® 330

2K-PUR Гидропреграждающий грунт

На водной основе, прозрачное, двухкомпонентное промежуточное покрытие с блокирующим влиянием против изменений цвета от смолы. Благодаря хорошему растеканию идеальная подготовка к прекрасному финишу покрытия.

Для изоляции видов дерева, содержащих много смолы как например Сибирская Лиственница, для деревянных деталей, ограниченных строительными конструкциями (например, окон и входных дверей) эксплуатируемых снаружи и внутри помещений.

Zowo-tec® 330 применяется в композиции с покрывающими и с лазурью конечными покрытиями Zowo-tec®.

Полиуретан

Безцветный

Около 1,04 г/мл

60 – 70 с (по ВЗ-4)

Способ разбрызгивания	Сопло [мм]	Давление [бар]	Давление поддержки [бар]
Airless / Airmix	0,21 – 0,23	50 – 100	0 – 3,5
Воздухоопрыскиватели низкого давления	1,8 – 2,7	2,5 – 3,5	./.

Рекомендуемая толщина мокрого слоя 150 микрон. Соблюдать ZOBEL формирование покрытия!

Совершить пробную лакировку. Материал проверить перед использованием.

Последующие рекламации не могут быть учтены.

10:1 с Zowo-tec® 330-1 отвердителем.

Медленно добавлять отвердитель при текущем перемешивании. Готовую смесь оставить проветриться на 5 мин.

Жизнеспособность примерно 6 часов.

Высокая влажность воздуха и высокая температура могут укоротить жизнеспособность

Превышение жизнеспособности вызывает понижение технологических показателей. Конец жизнеспособности не виден.

Грунт должен быть сухим, без пыли и жира

Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха

Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C

Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха

Влажность древесины: 13 ± 1 %

Рекомендации для промежуточного шлифования: средство шлифования грануляции P240.

Для сохранения изоляционного действия избегать сквозное шлифование грунта

Не соприкасаться с растворителями, иначе дисперсия образует хлопья.

Техническая памятка



Zowo-tec® 330

2K-PUR Гидро преграждающий грунт

Расход

Сушка:

(20°C/50% отн.влажности воздуха)

Чистка оборудования

Дальнейшие указания

VOC-обозначения

Срок хранения

Указания по безопасности

Около 150мл/м² при толщине слоя 150 микрон

Переработка после сушки в течении ночи (при толщине слоя 150 микрон)

Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Чистить в течении жизнеспособности. Сразу после применения помыть водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean. Перед повторным использованием оборудование промыть водой.

EU-границные значения для продукта: (Kat. A/j):140 г/л

Продукт содержит максимально < 140 г/л VOC

Zowo-tec® 330 2K-PUR гидро преграждающий грунт: 12 месяцев

Zowo-tec® 330-1 укрепител: 3 месяца

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере. Начатые контейнеры после использования хорошо закрыть и быстро использовать. Избегать прямого попадания тёплых лучей.

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов.

Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательства и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие.

01.01.2018