

Техническая памятка



Zowo-tec® 421

Лазурь UV+

Описание продукта

Тип продукта

На базе воды, устойчивое к слипанию, устойчивое к UV, бесцветное промежуточное и финишное покрытие с отличной прозрачностью и блеском цвета для подчёркивания натуральной поверхности дерева. Защита непигментированной плёнки и субстрата специальными UV-абсорберами.

Технические данные

Основа

Цвет

Акрилат

Бесцветный, а также цвета белая ель (только для дерева ели), белая лиственница (только для дерева лиственницы), коллекция цветов Color-Line Nature (тут Zowo-tec® 421 особо рекомендуется для цветов клён и сосна)

Результирующий цвет построения покрытий получается в взаимодействии с колоритом грунтовки. При применении бесцветного конечного покрытия

Zowo-tec® 421 должен быть переработан в построении с цветодающей грунтовкой.

На колорит может повлиять вид, качество, влажность дерева и условия переработки. шелковисто-глянцевый, матовый

Около 1,04 г/мл

Тиксотропная настройка

Степень глянца

Плотность

Вязкость

Указания по применению

Способы нанесения

опрыскивание

Способ разбрызгивания	Сопло [мм]	Давление [бар]	Давление поддержки [бар]
Airless / Airmix	0,23 – 0,33	50 – 100	0 – 3,5
Воздухоопрыскиватели низкого давления	1,8 – 2,7	2,5 – 3,5	./.

наносится до толщины мокрого слоя 300* микрон. Соблюдать ZOBEL форм. покрытия !

* В зависимости от условий применения в отдельных случаях упругость может не достичь номинальную величину. Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием. Последующие рекламации не могут быть учтены.

Содержимое дерева может вызвать изменение цвета.

Готовая к применению; возможно разбавление водой

- Грунт должен быть сухим, без пыли и жира

- Влажность дерева 13 ± 1%

- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха

- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C

- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха

Около 150 мл/м² при толщине слоя 150 микрон (без утраты распыления)

Переработка через 4 часа (при толщине слоя 150 микрон).

Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

Рабочая вязкость

Условия применения

Расход

Сушка:
(20°C/50% отн. влажности воздуха)

Промывка оборудования

Дальнейшие указания

VOC-обозначения

EU-границные значения для продукта: (Kat. A/e): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)

Продукт содержит максимально < 130 г/л VOC

Срок хранения

12 месяцев

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере

Указания по безопасности

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.